

СЛЮДЯНЫЕ БУМАГИ

Выпускаемые нашей компанией слюдяные бумаги под маркой Элмика® являются основой всех слюдосодержащих электроизоляционных материалов.

Наименование материала	Тип по ГОСТ 26858-86	Состав	Поверхностная плотность, г/м ²
Элмика®	2 3 4 5*	Кальцинированный мусковит Некальцинированный мусковит Некальцинированный флогопит Кальцинированный мусковит	45 - 160 80 - 250 70 - 250 45 - 160

*Тип бумаги разработан компанией "Элинар®".